

ÓLEO OPACO SUPER BUNT

DESCRIPCIÓN: Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos, aditivos y cargas extendedoras seleccionadas.

PROPIEDADES: Excelente poder cubriente, alta opacidad y resistencia al lavado. Buena brochabilidad y terminación homogénea y mate.

Buena impermeabilidad y poder de sellado. No compatible con superficies alcalinas ya que saponifica. Mayor rendimiento que Óleo Opaco Bunt. Compatible con aceites, óleos y esmaltes sintéticos de secado normal.

APLICACIÓN: Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

En superficies nuevas, se recomienda aplicar un fondo de sello con látex de buena calidad.

DILUYENTE: Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

USOS: Pintura decorativa para ser aplicada en interiores sobre cualquier sustrato previamente tratado y que no sea atacable por solventes: Sellar con LÁTEX (Buntlátex, Vinilbunt) en caso de muros de concreto estucado y empastado, ACEITE DE LINAZA o similar en caso de maderas o ANTIÓXIDO (Bunt Maestranza o Bunt tipo Asimet 2) en caso de metales.

Recomendado para sellar manchas provocadas por humedad, antes de aplicar látex o esmalte al agua como terminación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies deberán ser imprimadas con látex, antióxido, etc.

Lavar con agua y escobillar para eliminar sales. Dejar secar.

RENDIMIENTO: Dependiendo del tipo de superficie, puede alcanzar 35 a 40 (m²/Gal) por mano.

SECADO a 20°C: Al tacto entre 2 - 3hrs. Aplicación de manos sucesivas, esperar 12 a 16 hrs. Aplicación de pinturas base acuosa esperar 12 hrs. mín.

COLORES: Blanco y colores pastel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.26 +/- 0.02 (gr/cm ³)
Sólidos en peso	66.96 +/- 1 %
Sólidos en volumen	50.01 +/- 1 %

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt
50 galones	189.25 lt.

