

PEGA BALDOSAS

Mortero para instalación de baldosas

BEMEZCLA PEGA BALDOSAS ES UN MORTERO DE CEMENTO PREDOSIFICADO EN SECO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN ZONAS DE TRÁNSITO PEATONAL.

PRECAUCIONES

BEMEZCLA PEGA BALDOSAS NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, MADERA O PLÁSTICO.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

AMASAR EL CONTENIDO DEL SACO CON 6 A 7,2 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ AMASADA Y FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, ÉSTA PUEDE SER UTILIZADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUESE NECESARIO.

COLOCACIÓN

APLICAR EL MORTERO EN ESPESORES DE ENTRE 25 Y 50 MM POR CARGA, SOBRE RADIERES, BASE DE RIPIO, LOSA O SOBRELOSA. EN EL CASO DE LAS LOSAS Y SOBRELOSAS ESTAS NO DEBEN ESTAR ALISADAS MECÁNICAMENTE.

EN CASO QUE EL SUSTRATO ESTÉ MUY LISO, SE RECOMIENDA PUNTEREARLO PREVIAMENTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,15 A 0,18 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE BEMEZCLA PEGA BALDOSAS
TIEMPO DE TRABAJO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
RESISTENCIA A LOS 28 DÍAS	: > 80 Kgf/CM ²
RENDIMIENTO ENVASE	: 22 LITROS APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 40 KILOS APROXIMADAMENTE

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.