

REPARACIÓN

Mortero seco predosificado para reparaciones y rellenos en hormigones o albañilerías

BEMEZCLA REPARACIÓN ES UN MORTERO CEMENTICIO PREDOSIFICADO EN SECO QUE CONTIENE EXPANSOR, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA REALIZAR REPARACIONES Y RELLENOS EN HORMIGONES O ALBAÑILERÍAS EN CUALQUIER POSICIÓN.

PRECAUCIONES

BEMEZCLA REPARACIÓN NO DEBE APLICARSE SOBRE SUSTRATOS DE YESO, MADERA Ó PLÁSTICO.

NO MEZCLAR ESTE PRODUCTO CON OTROS MATERIALES.

EVITAR AGREGAR MÁS AGUA QUE LA RECOMENDADA.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

AMASAR EL CONTENIDO DEL SACO CON 4 A 4,5 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ AMASADA Y FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, ÉSTA PUEDE SER UTILIZADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUESE NECESARIO.

COLOCACIÓN

UNA VEZ ELIMINADO DEL SUSTRATO LOS RESTOS DE POLVO SE APLICA EL PRODUCTO CON UNA PLANA O ESPÁTULA HASTA OBTENER LA CARGA REQUERIDA.

SE RECOMIENDA HUMEDECER PREVIAMENTE LAS SUPERFICIES MUY ABSORBENTES.

EN EL CASO DE RELLENO DE CAVIDADES DONDE HAY TUBERÍAS, ESTAS DEBEN ESTAR FIJADAS ANTES DE RELLENAR LOS ESPACIOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,16 A 0,18 LITROS POR KILO DE BEMEZCLA REPARACIÓN
TIEMPO DE TRABAJO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
PRESENTACION	: ENVASES DE 25 KILOS
RENDIMIENTO ENVASE	: 16 LITROS APROXIMADAMENTE
DURACION	: 6 MESES EN ENVASE CERRADO Y MANTENIDO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 25 KILOS APROXIMADAMENTE

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.