

# Z INTERIOR

## *Para afinados y estucos delgados*

**BEMEZCLA Z INTERIOR** ES UN MORTERO CEMENTICIO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REALIZAR RECUBRIMIENTOS DELGADOS O TALOCHADOS SOBRE LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN Y HORMIGÓN CELULAR.

### PRECAUCIONES

**BEMEZCLA Z INTERIOR** NO DEBE USARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, NI APLICARSE SOBRE MADERA O PLÁSTICO. TAMPOCO ES RECOMENDABLE USARLO EN ANCLAJES Y ZONAS EXPUESTAS A ELEVADAS FUERZAS DE COMPRESIÓN O TRACCIÓN.

### APLICACIÓN PREPARACIÓN

MEZCLE EL CONTENIDO DEL SACO CON 6 A 7,2 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO. UNA VEZ FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, PUEDE SER USADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUERA NECESARIO.

### COLOCACIÓN

REMUEVA LOS RESTOS DE PINTURAS VIEJAS O PAPEL MURAL, LUEGO LIMPIE LAS PARTÍCULAS SUELTAS DE LA SUPERFICIE CON BROCHA O ESCOBILLÓN. ES NECESARIO HUMEDECER LAS SUPERFICIES SECAS APLICANDO UN POCO DE AGUA CON UNA BROCHA. EN CASO DE REPARACIONES, APLIQUE **BEMEZCLA Z INTERIOR** CON PLANA O ESPÁTULA. PARA ESTUCOS DELGADOS (MÍNIMO 5 MM, MÁXIMO 10 MM DE ESPESOR) APLIQUE **BEMEZCLA Z INTERIOR** CON LLANA Y PLATACHO.

EL ENDURECIMIENTO DE **BEMEZCLA Z INTERIOR** SE PRODUCE DESPUÉS DE 24 HORAS. PARA UN MEJOR FRAGUADO, ESPECIALMENTE EN DÍAS CALUROSOS, SE RECOMIENDA HUMEDECER LA APLICACIÓN DIARIAMENTE DURANTE 3 DÍAS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,15 A 0,18 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE <b>BEMEZCLA Z INTERIOR</b>
DENSIDAD	: 1,85 KILOS/DM <sup>3</sup>
ESPESOR MÁXIMO APLICABLE	: 10 MM
ESPESOR MÍNIMO RECOMENDABLE	: 5 MM
TEMPERATURA DE TRABAJO	: DESDE 5 <sup>∞</sup> HASTA 23 <sup>∞</sup> C
RENDIMIENTO	: 1,62 KILOS/M <sup>2</sup> POR CADA MM DE ESPESOR
TIEMPO DE TRABAJO UNA VEZ AMASADO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑOS DE ENVASES	: 40 KILOS APROXIMADAMENTE

### IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.