

PEGA ALBAÑILERÍA

Mortero seco predosificado para albañilería confinada o reforzada

BEMEZCLA PEGA ALBAÑILERÍA ES UN MORTERO CEMENTICIO PREDOSIFICADO EN SECO, FORMULADO BAJO LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA CONFINADA O REFORZADA.

PRECAUCIONES

BEMEZCLA PEGA ALBAÑILERÍA NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, MADERA O PLÁSTICO.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

AMASAR EL CONTENIDO DEL SACO CON 6 A 6,4 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ AMASADA Y FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, ÉSTA PUEDE SER UTILIZADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUESE NECESARIO.

COLOCACIÓN

SE RECOMIENDA HUMEDECER PREVIAMENTE LOS LADRILLOS ANTES DE INSTALARLOS. LOS ESPESORES MÁXIMOS RECOMENDABLES DE BEMEZCLA PEGA ALBAÑILERÍA SON 25 MM POR CARGA. MOJAR Y MANTENER HÚMEDA LA ALBAÑILERÍA DURANTE LOS PRIMEROS SIETE DÍAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,15 A 0,16 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE BEMEZCLA PEGA ALBAÑILERÍA
TIEMPO DE TRABAJO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO ENVASE	: 22 LITROS APROXIMADAMENTE
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 40 KG APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.