



**AISLANTES
 NACIONALES**



BEMALLA ES UNA MALLA DE TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO, PARA ARMAR Y REFORZAR REVOQUES O ESTUCOS SOBRE SUSTRATOS DÉBILES.

BEMALLA®

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO



VENTAJAS

BEMALLA ES UN TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA A LA ROTURA. EVITA LAS GRIETAS EN ZONAS DE CONTACTO DE MATERIALES EN EL SUSTRATO. SU CALIDAD PERMITE LOGRAR ESTUCOS Y REVOQUES DE ESPESORES MÍNIMOS SIN PROBLEMAS DE FISURAS O SOPLADURAS.

BEMALLA ES RESISTENTE AL ÁLCALI.

BEMALLA eifs SE UTILIZA PARA REFORZAR EL RECUBRIMIENTO DE BEMEZCLA eifs EN SISTEMAS DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR CON PANELES DE TERMOPOL eifs.

PRECAUCIONES

NO SE PUEDE APLICAR CON GRAMPAS, POR LO QUE DEBE QUEDAR EMBEBIDA EN LA MEZCLA. PARA ELLO NO SE DEBE UTILIZAR CON MEZCLAS DE GRANO MAYOR A 2 MM.

APLICACIÓN

EN EL RECUBRIMIENTO DE JUNTAS

SE UTILIZA EN LA UNIÓN DE PLANCHAS PARA EVITAR FISURAS DESPUÉS DE ESTUCADAS. BEMALLA SE APLICA EN HUINCHAS DE 15 CM A LO LARGO DE LAS UNIONES DE LOS PANELES, ASENTADA Y RECUBIERTA POR UNA CAPA DE MORTERO ADHESIVO (BEKRON).

TAMBIÉN SE UTILIZA EN LOS ENCUENTROS DE MATERIALES DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS.

EN RECUBRIMIENTOS COMPLETOS

EN LOS REVOQUES INTERIORES DELGADOS DE YESO O BEMIX SOBRE PLACAS DE TERCIADO, FIBROCEMENTO U HORMIGÓN CELULAR, CON ESPESORES DE 5 A 10 MM, SE APLICA PARA EVITAR LAS FISURAS TÍPICAS DE LOS TABIQUES LIVIANOS.

EN EXTERIORES, ESTA APLICACIÓN DEBE HACERSE INCORPORANDO BEMALLA EN UN REVOQUE DELGADO (5 MM), PREPARADO CON BEKRON EN POLVO, AMASADO CON BELASTIC (ADITIVO PLASTIFICANTE), O UN REVOQUE CON BEMEZCLA Z DE 10 MM, PREFERENTEMENTE AMASADO CON BELASTIC.

HERRAMIENTAS

TIJERAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	BEMALLA	BEMALLA eifs
COMPOSICIÓN	: VIDRIO TIPO E (DIN 5159/1)	: VIDRIO TIPO E (DIN 5159/1)
MEDIDAS	: 100 CM DE ANCHO Y 100 M DE LARGO	: 100 CM DE ANCHO Y 50 M DE LARGO
PESO	: 66 GRAMOS/M ²	: 160 GRAMOS/M ²
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	: POSITIVA	: POSITIVA
COLOR	: BLANCO	: BLANCO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- UTILICE BEMALLA PARA REFORZAR LAS UNIONES DE PLACAS DE TERCIADO, FIBROCEMENTO U HORMIGÓN CELULAR, RECUBRIÉNDOLAS CON BEKRON
- PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS AL AMASAR TANTO BEKRON COMO BEMEZCLA, UTILICE BELASTIC
- UTILICE BEMALLA eifs PARA REFORZAR EL RECUBRIMIENTO DE BEMEZCLA eifs SOBRE PANELES DE TERMOPOL eifs EN SISTEMAS DE AISLACIÓN EXTERIOR

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

AISLANTES NACIONALES S.A. • SENADOR JAIME GUZMÁN 220 • QUILICURA • FONO 25403000 • INFONO@ANACSA.CL

